



REDFLOOR 755

Mortero de resinas sintética y cargas minerales coloreadas

Descripción

Redfloor 755 es un mortero con consistencia de lechada, fabricada con resina sintética y áridos coloreados seleccionados.

Campos de Aplicación

- Pavimentos decorativos.
- Centros comerciales
- Vías peatonales y paseos en zonas de recreo.
- Accesos a viviendas, aceras, rotondas, isletas, etc.
- Exteriores en guarderías, colegios, etc.
- Pavimentos industriales ligeros.

Propiedades

- Fácil y rápida aplicación.
- Producto al agua.
- Gran durabilidad.
- Producto resistente a la abrasión con solicitaciones de tráfico ligero y peatonal.
- Se puede instalar sobre asfalto y sobre hormigón.
- Deben evitarse los encharcamientos prolongados de agua.
- Resistente a rayos ultravioletas.

Modo de Aplicación

1. Preparación del soporte

La superficie deberá ser resistente y bien sea de asfalto o de hormigón deberá estar limpia de polvo, lechadas, aceites, grasas, etc y exenta de partes mal adheridas.

2. Aplicación

Homogeneizar previamente con agitación si el **Redfloor 755** está sedimentado. Se aplica con rastra de goma; se deben aplicar al menos tres manos; aplicar una segunda mano tras el secado de la primera (habitualmente a las 24 horas) y así sucesivamente. No debe aplicarse con temperaturas por debajo de los 10 C°. Cuando el **Redfloor 755** se vaya a aplicar en interiores, se deberá asegurar convenientemente la ventilación del lugar para conseguir un curado adecuado.

Si se aplica sobre hormigón, previamente ha de instalarse una mano de **Redfloor 545-W**; si por el contrario se va a instalar sobre un soporte de asfalto, previamente ha de instalarse una capa de **Redfloor 720**. Es recomendable aplicar una mano final de sellado con **Redfloor 750**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo:	Resina sintética de alta resistencia
Aspecto:	Pastoso
Color:	A elegir
Olor:	Débil
Densidad:	1,7 +- 0,2 Kg/l
Temperatura de soporte:	Mínima +10º C Máxima +30º C
Resistencia Deslizam. Rd según CTE:	>45 clase 3
Secado al tacto (20 Cº, humedad<50%):	3-4 horas

Limpieza de Herramientas

Las herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su uso.

Consumo

El consumo aproximado de **Redfloor 755** es aprox. 0,5 Kg/m² y mano, dependiendo de la rugosidad y estado del soporte. Para obtener una buena terminación se aplican al tres manos. No deben aplicarse dotaciones mayores por mano ya que se retardaría el secado y podrían producirse agrietamientos.

Presentación

Se suministran en envases de 30 Kg.

Condiciones de Almacenamiento

Tienen un periodo de almacenamiento de 6 meses entre 5º y 30 º C en un lugar fresco y seco. No dejar que le dé el sol y evitar las temperaturas bajas. Si el envase presenta sedimentación, deberá agitarse hasta su completa homogeneidad. Debe mantenerse el envase cerrado hasta el momento de uso.

Seguridad e Higiene

En caso de derrame recoger el material con algún producto absorbente como serrín o arena. No verter al alcantarillado, ríos, canales o suelos el material no curado. No debe ponerse en contacto con piel y ojos o ser ingerido. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediata y abundantemente con agua y acudir a un médico. En caso de contacto con la piel lavar abundantemente con agua y jabón. Si se ingiere, buscar atención médica inmediata. No provocar el vómito. Emplear gafas y guantes durante la preparación y aplicación del material.

NOTA: La información de esta ficha técnica está basada en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas y en función de nuestras experiencias y conocimientos. Los datos sobre consumos son orientativos y deberán ser confirmados en obra. RED no puede aceptar responsabilidades directas, ni indirectas derivadas del uso incorrecto de sus productos. Esta información sustituye a las anteriores. **Edición:** 30/03/2018

RED S.L.- Avda. América, 26 - Pol. Ind, La Dehesilla 45210 Yuncos (Toledo)- Tfno. 925 896 537